



## FISA TEHNICA ULEI MINERAL DE TRANSMISIE **WOIL T90 EP1**

**APLICAȚII**

\* Se utilizeaza pentru lubrifierea vehiculelor cu angrenajelor dințate si angrenaje industriale cu incarcare mica.

**SPECIFICAȚII**

Nivel de performanta \* API :GL-1

**AVANTAJE**

Proprietăți antioxidante, anticorozive, antiuzură, detergent-dispersante.

Condițiile de calitate, sunt următoarele:

CARACTERISTICI	CONDITII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
Clasa de vâscozitate SAE	SAE 90	
Densitate relativă la 15°C	max. 0,935	SR EN ISO 3675 SR EN ISO12185
Punct de inflamabilitate , °C	min. 180	SR EN ISO2592
Indice de vâscozitate, min.	90	STAS 55 ASTM D 2270 ASTM D 7042
Viscozitate cinematică la 100°C, cSt	13,5 – 18,5	SR EN ISO 3104 ASTM D 445
Punct de curgere, °C	-6	SR EN ISO 3016
Coroziune pe lama de cupru (3 ore la 100°C)	Max. 1b	PN-85/C-04093

Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul si manipularea se face conform STAS 4225 si a instructiunilor / procedurilor interne WHITE IMPEX S.R.L.

Termenul de garantie este de 5 ani de la data fabricatiei.